PRODUCTS	SHADE ON NYLON		LIGHTFASTNESS	SOLUBILITY G/190°F	RUBBING (WET)	RUBBING (DRY)	WASHING 60°FC	PRESPIRATION	CHLORINATED WATER	CAS NO.
	0.5%	2.0%								
ACID YELLOW 49			5-6	60	3-4	4	2-3	3	3	12239-15-5
ACID YELLOW 42			4-5	60	5	5	4-5	4-5	5	6375-55-9
ACID YELLOW 99			3	40	3-4	3	3	4	4-5	10343-58-5
ACID YELLOW 151			6-7	40	4-5	5	5	5	5	12715-61-6
ACID YELLOW 194			6-7	60	4	4	4-5	4-5	4-5	61814-52-6
ACID ORANGE 7			4	40	3-4	4	3	2-3	3	633-96-5
ACID ORANGE 74			6-7	60	4-5	5	4	4	4	10127-27-2
ACID ORANGE 61			5-6	60	4-5	5	5	5	5	6408-33-9
ACID RED 357			5	80	5	5	5	5	5	12270-02-9
ACID RED 37			5-6	60	4	4	4	4	4	6360-07-2
ACID RED 362			4	40	4-5	5	5	4-5	5	61814-58-2
ACID RED 182			6-7	40	4-5	5	4-5	5	4-5	61901-42-6
ACID RED 119			5-6	60	4-5	5	4	4	4	70210-06-9
ACID VIOLET 90			6-7	30	5	5	5	5	5	6408-29-3
ACID GREEN 104			6-7	60	4-5	5	4-5	4	4-5	61814-51-5
ACID GREEN 73			4	40	5	5	5	5	5	12219-93-1
ACID BLUE 113			5	40	3-4	4	4	3-4	3	3351-05-1
ACID BLUE 193			7	40	4-5	5	5	5	5	12392-64-2
ACID BROWN 425			4-5	60	4-5	5	4	4-5	4	119509-49-8
ACID BROWN 432			4-5	60	4	4	4	4-5	4	119509-50-1
ACID BROWN 365			6	60	4-5	5	5	5	5	63641-88-3
ACID BROWN 402			6-7	60	4-5	5	5	4-5	5	127830-16-4
ACID BROWN 355			6	60	4-5	5	5	5	5	60181-77-3
ACID BROWN 282			6-7	40	5	5	5	5	5	12219-65-7
ACID BLACK 84			6	60	4-5	5	4-5	5	5	6408-22-6
ACID BLACK 107			6	60	4-5	5	5	5	5	12218-96-1
ACID BLACK 194			6	80	4-5	5	5	5	5	61931-02-0
ACID BLACK 63			7	-	4-5	5	5	5	5	32517-36-5
ACID BLUE 9			-	-	-	-	-	-	-	2650-18-2
ACID BLUE 25			5-6	-	-	-	-	-	-	6408-78-2
ACID BROWN 431			5-6	-	-	-	-	-	-	90604-82-3
ACID ORANGE 116			5	-	-	-	-	-	-	12220-10-9
ACID ORANGE 156			6-7	-	-	-	-	-	-	68555-86-2
ACID RED 119			5-6	-	-	-	-	-	-	12220-20-1
ACID RED 131			5-6	-	-	-	-	-	-	12234-99-0
ACID RED 151			4	-	-	-	-	-	-	6406-56-0
ACID RED 1			5	-	-	-	-	-	-	3734-67-6
ACID YELLOW 36			3	-	-	-	-	-	-	587-98-4